

TYTAN SILIKONI



TYTAN SILIKON AKRYL

- *odlično za sve unutarnje radove, elastičan
- *savršeno za porozne površine, bez mirisa
- *otporna na pljesni i gljivice za unutarnje i vanjske radove



TYTAN SILIKON ACETAT

- *izvrsno prijanja na mnoge građevinske materijale
- *otporan na UV zračenje i promjene vremenskih uvjeta, trajna postojanost
- *univerzalna primjena



TYTAN 2K

TRENTNO LJEPILO

- *2K cijanoakrilatno ljepilo visoke viskoznosti
- *visoka čvrstoća lijepljenja
- *pogodno za lijepljenje teško dostupnih površina koje imaju i poroznu strukturu
- *i za upotrebu na vertikalnim površinama

TRI MELT - TRI FIX



TRIMELT TM1155

- *EVA termotopivo ljepilo u granulatu sa malim udjelom punila
- *srednja viskoznost 65.000 mPas
- *tačka topljenja 102°C
- *radna temperatura 170° – 190°C
- *temperatura valjka 200° – 220°C
- *nanos ljepila 150 – 250 g/m2
- *boja: NATUR / BIJELA
- *pakovanje: 25KG



TRIMELT TM1100

- *EVA termotopivo ljepilo u granulatu BEZ punila, TRANSPARENT
- *srednja viskoznost 65.000 mPas
- *tačka topljenja 95°C
- *radna temperatura 180° – 190°C
- *temperatura valjka 190° – 200°C
- *nanos ljepila 200g/m2
- *boja: PRZIRNA / BIJELA
- *pakovanje: 20KG



TRIFIX TF6501

- *PVAc disperzijsko ljepilo D3
- *viskoznost 12.500 mPas
- *elastičan i proziran spoj, može se bojiti, vodo-otporan, otporan na visoke temperature, različita otapala,...
- *boja: bijelo, nakon sušenja prozirno
- *pakovanje: 25KG; 1KG

TRIFIX TF102

- *1K PUR - poliuretansko ljepilo, D4
- *viskoznost 3.000 mPas
- *inicijalna veza: 5-15min
- *temperatura aplikacije: +5° do +40°C
- *boja: PROZIRNA-TRANSPARENTNA
- *pakovanje: 1kg

